

SurfaPaint™ Deck Oil

Ulei penetrant pentru protecția și hrănirea suprafețelor din lemn.

Descriere produs

SurfaPaint™ Deck Oil este o formulă stabilizată cu legătura protector, ideală pentru suprafețele din lemn, oferind o protecție excelentă împotriva razelor UV. Formula sa hrănește și protejează lemnul, restabilind uleiurile naturale pierdute din cauza intemperiilor. Penetrează lemnul lăsând un finisaj cu aspect umed, care durează mai mult decât alte uleiuri convenționale. Creează o suprafață protejată și ușor de curățat.

Utilizare recomandată

Ideal pentru suprafețele din lemn, cum ar fi terase, mobilier de grădină, pergole, garduri și porți, oferind o protecție excelentă împotriva razelor UV, un finisaj natural și o mare rezistență la abraziune. Potrivit pentru orice tip de lemn dur, suprafețe interioare sau exterioare. Este adecvat pentru lemnul cu proprietăți mari de contracție și expansiune.

Beneficii

- ☆ Potrivit pentru orice tip de lemn dur, ideal pentru lemnul cu mari contracții și expansiuni. Hrănește lemnul și restabilește uleiurile naturale ale acestuia.
- ☆ Menține nuanța lemnului neschimbată, evidențiind aspectul său.
- ☆ Oferă protecție excelentă împotriva razelor UV.
- ☆ Rezistență la pete de apă și ulei.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

Surfa Paint™ Deck Oil

Ulei penetrant pentru protecția și hrănirea suprafețelor din lemn.

Specificatii tehnice

Type ▶	Solvent-based penetrating oil
Appearance/ Color ▶	transparent
Viscosity ▶	15sec @ 25°C
Density (EN ISO 2811-1) ▶	1.1 ± 0,5 g/cm ³
VOC (Volatile Organic Compounds) ▶	560 g/L
Thinner/ Cleaner ▶	NanoPhos Thinner B
Mixing Ratio ▶	Not required/ ready-to-use
Solids content (% v/v) ▶	30 ± 3%
Dry-to-touch time ▶	1h @ 20°C
Ambient drying time ▶	3h @ 20°C
Full curing ▶	24h @ 20°C
Min. Recoat Interval ▶	7h @ 20°C
Flash Point ▶	> 60 °C
Substrate Relative Humidity ▶	< 10
Ambient Relative Humidity ▶	< 80
Application Temperature ▶	From 5 °C to 35 °C
Water & Abrasion Resistance ▶	Very Good

¹VOC (Volatile Organic Compounds): Maximum EU VOC content limit value (Directive 2004/42/CE) of the product in a ready to use condition (Category A/f "Interior and exterior minimal build wood stains", Type SB): 700 g/L (2010). Maximum VOC content of this product is 580 g/L

²Dry to recoat time is prolonged under low temperature and high humidity

Aplicarea pe suprafață

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și libere de praf, uleiuri, grăsimi și reziduuri slăbite. În condiții de căldură și uscare, suprafețele trebuie ușor stropite cu apă înainte de aplicare. Aplicați doar după ce orice lac, vopsea, produs de impermeabilizare etc. a fost îndepărtat de pe suprafața lemnoasă cu șmirghel adecvat, până când lemnul sănătos și gol devine vizibil. Pentru lemnul șlefuit, șlefuiți ușor cu șmirghel. Verificați dacă suprafața este pregătită pentru aplicare stropind-o cu apă. Dacă picăturile de apă rămân pe suprafață, este necesară o pregătire suplimentară cu șmirghel, iar dacă apa pătrunde în lemn, atunci suprafața este pregătită pentru aplicare.

Instructiuni de aplicare

Agitați bine înainte de utilizare și pe parcursul aplicării. Aplicați unul sau două straturi folosind o pensulă sau trafalet, lucrând bine uleiul în lemn urmând direcția fibrei și menținând un margine umedă lucrând înapoi în zona deja uleiată, în timp ce este încă umedă. Îndepărtați excesul de produs, dacă este cazul. Al doilea strat

NanoPhos S.A.

SurfaPaint™ Deck Oil

Ulei penetrant pentru protecția și hrănirea suprafețelor din lemn.

poate fi aplicat după ce primul strat s-a uscat. Este necesară o bună ventilație pentru a asigura o uscare corespunzătoare. Condițiile meteorologice nefavorabile în timpul sau după aplicarea produsului pot afecta proprietățile stratului protector. Toate uneltele și echipamentele trebuie curățate imediat după utilizare cu NanoPhos Thinner B.

Rata de acoperire

12-15 m²/L, în funcție de absorbția suprafeței de aplicare.

Depozitare

Depozitați în ambalajul original închis, într-un spațiu bine ventilat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C, departe de lumina directă a soarelui și de îngheț, timp de 24 de luni. Condițiile de depozitare nefavorabile pot afecta calitatea produsului.

Sanatate si siguranta

Citiți eticheta produsului înainte de utilizare. Fișa de Securitate este disponibilă pe site-ul NanoPhos: www.NanoPhos.com sau la cerere, contactând NanoPhos prin e-mail la info@NanoPhos.com sau telefonic la (+30) 2292069312.

Ambalaj

- 1L Metal container
- 2.5L Metal container
- 5L Metal container

Disclaimer: Recomandările din Fișa Tehnică a Produsului pentru utilizarea produselor NanoPhos se bazează pe cunoștințele noastre științifice, studiile de laborator și experiența îndelungată. Informațiile furnizate trebuie considerate orientative și supuse revizuirii constante, în funcție de condițiile specifice și fiecare aplicație practică. Potrivirea produsului trebuie verificată în fiecare caz pentru utilizarea specifică, iar utilizatorul final poartă întreaga responsabilitate exclusivă pentru orice efecte secundare care pot apărea din utilizarea incorectă a produsului. Prezenta ediție a acestei fișe tehnice anulează automat orice ediție anterioară referitoare la același produs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați NanoPhos la info@NanoPhos.com.

SurfaPaint™ logo is a registered trademark of NanoPhos SA

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com