

SurfaPore™ T SB

Agent de impregnare pe bază de solvenți, care respinge apa și uleiul pentru marmură, granit, pietre și plăci de porțelan

SurfaPore™ T SB este un agent inovator de impregnare puternic pe bază de solvenți, care este cea mai bună soluție de protecție împotriva petelor apoase și uleioase pentru ceramica portelanată, marmura, pietre și granit. Pătrunde profund, mai ales pe suprafețe foarte poroase, cum ar fi pietrele, fără a face o peliculă și menține suprafața respirabilă. Nu se modifică culoarea și finisarea substratului se usucă rapid și se aplică ușor.

Utilizare recomandată

SurfaPore™ T SB este potrivit pentru ceramică portelanată, marmură, granit, pietre (*) și toate suprafețele din baie și bucătărie, în timp ce protejează/previne și absorbția petelor obișnuite de la uleiuri și apă.

Beneficii cheie

- ☆ Fără peliculă și menținerea aspectului natural al substratului
- ☆ Rezistență ridicată la anti-pete împotriva petelor apoase și uleioase
- ☆ Hidrofug, protectoare și face suprafețe ușor de curățat
- ☆ Ideal pentru întreținerea biscuiturilor ceramice

Specificatii tehnice

Tip	Pe baza de solvent	
Culoare	Transparent	
Miros	Caracteristică	
Densitate	0,99 ± 0,05 g/cm ³ VOC (Compuși organici volatili)	<360 g/L
Temperatura de aplicare	Vâscozitate (ISO 2431)	
	De la +5°C la +35°C	
	11,6 ± 0,5 sec @20°C Ford cupa N0 4	
Timp de acoperire	1,5-2,5 ore la 20°C	
Diluare/Curatare	Gata de utilizare/ Diluant NanoPhos B	

Pregătirea suprafeței

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf, uleiuri, săruri, grăsimi, rugină și reziduuri. Defecte, cum ar fi fisuri mari, trebuie reparate înainte de aplicarea materialului.

SurfaPore™ T SB

Agent de impregnare pe bază de solvenți, care respinge apa și uleiul pentru marmură, granit, pietre și plăci de porțelan

Instrucțiuni de aplicare

Scutura bine înainte de folosire. Se aplică cu o perie sau o cârpă din microfibră-pe suprafețe uscate și curate-un mod uniform și continuu strat de SurfaPore™ T SB, înmuiând bine rosturile. Înainte ca produsul să se usuce complet (aproximativ 10-15 minute), frecați și îndepărtați reziduurile folosind o cârpă înmuiată în produs și apoi ștergeți cu o cârpă curată. Pe foarte absorbant substraturi, aplicați al doilea strat cu un interval de 8 ore între aplicare. Apă și ulei complet repelentia se obține după 24 de ore.

Informații suplimentare

Pe suprafețele care au fost aplicate pe produse de hidroizolație sau pe suprafețe deja modificate, o aplicare de test trebuie efectuată pe o suprafață mică înainte de aplicarea completă pentru orice eșec de aderență. Toate uneltele și echipamentele trebuie curățate imediat după utilizare cu NanoPhos Thinner B.

Aerisiți bine zona în timpul utilizării și uscării produsului. SurfaPore™ T SB nu protejează suprafețele împotriva rezistențelor puternice acizi sau baze.

Rata de răspândire

10-40 m²/L, în funcție de absorbanta de aplicare a suprafeței. Indicativ:

Placi ceramice lustruite	30-40 m ² /L
Marmură/granite lustruite	20-30 m ² /L
Pietre modificate mate	10-20 m ² /L

Depozitare

A se păstra în ambalajul original închis, într-o zonă bine ventilată, la o temperatură de la 5° C până la 35° C, departe de lumina soarelui și înghețul. Condițiile nefavorabile de depozitare pot afecta calitatea produsului.

Sănătate și Siguranță

SurfaPore™ T SB

Agent de impregnare pe bază de solvenți, care respinge apa și uleiul pentru marmură, granit, pietre și plăci de porțelan

Ambalaj Disponibil

Recipient metalic de 1L

Recipient metalic de 2,5L

Recipient metalic de 5L

Disclaimer: Recomandările din Fișa de date tehnice pentru utilizarea produselor NanoPhos sunt pe baza cunoștințelor noastre științifice, a studiilor de laborator și a experienței pe termen lung. The informațiile furnizate trebuie să fie considerate orientative și supuse unei revizuirii constante pe baza condițiilor specifice în fiecare aplicație practică. Caracterul adecvat al produsului ar trebui să fie examinate în fiecare caz pentru utilizare specifică, iar utilizatorul final poartă responsabilitatea deplină și exclusivă pentru orice efecte secundare care pot apărea din utilizarea incorectă a produsului. Prezenta ediție a acestei fișe tehnice anulează automat orice precedentă referitoare la acest produs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați NanoPhos: info@NanoPhos.com